

Métodos de aplicación recomendadas para un rendimiento óptimo

La aplicación de la película del vinilo:

- La temperatura óptima para la aplicación de nuestras películas es de 70 grados F.
- Vinilos sensibles a la presión pueden resistirse a pegar inmediatamente a las superficies muy frías.
- No aplique mojado. La garantía queda anulada para aplicaciones húmedas .
- Aplique sólo para limpiar las superficies no porosas suaves .

Prevención Curl Edge:

- Realizar un ¼ " frontera alrededor de las imágenes impresas con disolvente o ecosolvente .
- Se recomienda el sellado del borde - con un pincel de punta fina pintar los bordes de la película con un producto de calidad comercial.

Durabilidad:

- Durabilidad al aire libre variará dependiendo de acabado y las condiciones exteriores . El uso de una capa transparente protectora UV o sobre la película laminada se alarga la durabilidad al aire libre.
- La calificación actual es 5 años pendientes en el medio ambiente .

Plotter de corte:

- Utilice una cuchilla afilada de 45 grados a velocidades de corte lento con el tipo de giro de los cortadores. Presiones de corte óptimos varían dependiendo del tipo de trazador y afilado de la hoja . Presión típica es de entre 135 gramos y 165 gramos . Nunca corte en la imagen impresa.

Impresión:

- Las tintas a base de agua no se adhieren adecuadamente. Utilice sólo tintas UV. Usar temperaturas más bajas
- Los ajustes de alta temperatura de impresión pueden hacer que la película se expanda y se contraiga como resultado un túnel en la capa protectora . Fuerte concentración de la tinta , tintas especialmente ecoSolvent , contribuirán a la reducción y rizo borde.