



**GRIFF**

**Griff decorativos típicos películas de PVC Base Valores Cine**

Griff películas de PVC se proporcionan en un espesor estándar de 3 milésimas de pulgada (76 micras) y en varios anchos y longitudes.

<b>PROPIEDADES TÍPICAS:</b>	<b>ASTM MÉTODOS</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>VALOR DE CINE PRIME</b>
<b>PROPIEDADES FÍSICAS:</b>	D-792	N/A	1.32
Peso específico			
Resistencia a la tracción *	D-638	psi	7,900
Módulo de tracción*	D-638	psi	380,000
Impacto Izod Muesca*	D-256	ft.-lb./in.	1.0
Módulo de flexión*	D-790	psi	410,000
Límite elástico a la flexión*	D-790	psi	13,500
DTUL at 264 psi (18.5 kg/cm2)*	D-648	°F	154

\*Uso de 0.125 "Espécimen de prueba

**Imprimibilidad**

La mayoría de las técnicas de impresión no requieren ningún tratamiento de superficie incluyendo impresión de la pantalla, Ecosolve de chorro de tinta, de látex y de la tinta curable por UV, de transferencia térmica, estampado en caliente, la aplicación de otros adhesivos PS, la impresión flexográfica y la impresión offset se llevan a cabo de forma rutinaria en los productos Griff tal como se suministra. De chorro de tinta a base de agua no se recomienda en este momento. Como siempre, se recomienda la técnica de decoración de hacerse la prueba de idoneidad.

**Durabilidad**

Todas las ofertas de Griff se encuentran disponibles en una versión durable al aire libre con una vida útil de hasta 3 a 5 años, dependiendo de la aplicación. Excepcionalmente duro UV y condiciones de humedad pueden acortar la vida exterior. Durabilidad Interior puede ser considerado a largo plazo para la mayoría de aplicaciones.

**Químico**

Películas de PVC rígido son resistentes a los ácidos fuertes, álcalis, la mayoría de aceites, grasas y alcohol. En general, hidrocarburos aromáticos, cetonas, ésteres y hará que la hinchazón.

**GARANTÍA DEL FABRICANTE**

*Material publicado y la información sobre los productos de Griff se basan en investigaciones que la Sociedad considera como seguras, pero este tipo de material e información no constituye una garantía. Debido a la variedad de posibles usos de los productos de Griff y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar cuidadosamente la condición física y el rendimiento del producto para cada aplicación precisa y el comprador asume todos los riesgos en relación con dicho uso.*